

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Deck&Teak Refresh



Spezialreiniger für Holz im Außenbereich. Entgraut verwitterte Hölzer. Stark in der Wirkung und dennoch umweltfreundlich. Biologisch abbaubar und somit optimal für den Außenbereich geeignet. Die ideale Vorbehandlung vor einem neuen Ölauftrag mit Deck&Teak Oil.

- Bringt natürliche Holzfarbe zurück
- Gut haftend und tropfgehemmt
- Sanierung ohne Schleifen
- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen

### Einsatzbereich:

Geeignet für Holzterrassen, Decks, Gartenmöbel und anderen Gegenständen aus Holz im Außenbereich.

## Produktdaten

### Art.-Nr.

10051



1 l  
2,5 l



12  
6



480  
144

Festkörper	2,5 ±2%
pH-Wert	2,5
Inhaltsstoffe	< 5% nichtionische Tenside, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE
Lagerung und Transport	36 Monate lagerstabil. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.
GISCODE	GG10

## Verarbeitungshinweise

- Material gut aufschütteln.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) erhältlich sind.

### Verdünner

Wasser.

### Auftragsgerät/Materialverbrauch

Pinsel oder LOBATool Ölbürste / ca. 150-200 ml/m<sup>2</sup> (5-6 m<sup>2</sup>/l). Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

# Deck&Teak Refresh



## Verarbeitungshinweise

### Anwendung:

Deck&Teak Refresh unverdünnt mit einem Pinsel oder einer LOBATOOL Ölbürste auf das zu reinigende Holz satt auftragen. Nach ca. 10 Minuten Einwirkdauer die Fläche mit einem Schrubber oder einer Bürste entlang der Holzmaserung bearbeiten. Schrubber oder Bürste immer wieder mit klarem Wasser reinigen. Anschließend die gesamte Oberfläche mit klarem Wasser abspülen, bzw. mit einem Gartenschlauch abspritzen. Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen die Behandlung wiederholen, bzw. Deck&Teak Refresh länger einwirken lassen.

Nach dem Trocknen das Holz mit LOBASOL® Deck&TeakOil oder Deck&TeckOil Color neu ölen.

## Allgemeine Hinweise

**Trocknungszeit:** Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 55% bis 65% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tieferen Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBATOOL Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA-Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

